



Podlahový lak PREMIUM

- Treppen- & Parkettlack -

Uzavírací, vodou ředitelný polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek



www.blauer-engel.de/uz12a


Popis	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	672	200
	Balení	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03
	Číslo výrobku		
hedvábně lesklý	2390	■	■
hedvábně matný	2391	■	■

Spotřeba

cca. 100-120 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Palubky, parkety a schody
- Korkové podlahy
- Dřevěné obklady zdí a stropů
- Nábytek a interiérové dveře
- Testováno dle EN 71/3 - bezpečnost dětských hraček.

Vlastnosti výrobku



- Na vodní bázi
- Dobré vlastnosti pro zpracování
- Dobrý rozliv
- Odolný vůči oděrům a poškrábání
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
- Dobře odolný vůči spoustě běžně dostupných krémů na ruce

Údaje o výrobku



Pojivo	akrylátové disperze /PU-disperze
Hustota	cca. 1,03 g/cm ³
Viskozita (20 °C)	600 - 800 mPa*s
Zápach	Mírný
Stupeň lesku	Hedvábně lesklý, hedvábně matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

Systémové produkty

- **Vosková lazura (2400)**
- **Olejová krycí barva ^{lecol} (7650)**

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

Vlhkost dřeva: 8-12%

Mezibrus s P150 – 180

■ Příprava podkladu

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí prostředku Ředidlo a čistič (Verdünnung & Pinselreiniger).

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min.+15 °C až do max. +30 °C

Materiál dobře promíchejte.

Natírejte nebo nanášejte válečkem.

Provedte jemný mezibrus pomocí brusné houby o zrnitosti 240 - 320.

Vyhňte se probroušení.

Po uschnutí naneste 2 vrstvu.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Při vysokém zatížení materiálu by měly být naneseny minimálně 3 vrstvy.

Neenalévejte přímo na podklad, jinak se mohou vytvořit fleky.

NeNatírejte více než 2 vrstvy v jeden den.

■ Schnutí

Suchý vůči prachu: asi po 1 hodině

Pevný na dotek: asi po 2 hodinách

Přetíratelný: asi po 4 hodinách

Plně zatížitelný po 7 dnech

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění



Připraven k zpracování.
Při aplikaci pomocí válečku můžete pro zlepšení rozlivu přidat asi 5 % vody.

Upozornění

Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.
Podle potřeby vytírejte jednou týdně pomocí vlhkého mopu a přidávejte do vody prostředek k ošetření lakovaných povrchů.


Nářadí / čištění



Akrylový štětec
Váleček na laky na vodní bázi (s krátkým vlasem nebo flokové válečky)

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpečnostní informace v souladu s nařízením RAL

Skladujte mimo dosah dětí.
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.
Při broušení používejte prachový filtr P2.
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.
Při zasažení očí a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou.
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do zeminy.
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/ i): max. 140 g/ l (2010).
Tento produkt obsahuje < 140 g/ l VOC

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.