



Terasový olej [eco]

- Gartenholz-Öl [eco] -

Vodou emulgovaný olej na bázi obnovitelných surovin pro terasy a zahradní nábytek



Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	672	200	96
	Balení	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03	05
	Číslo výrobku			
bangkirai	7690	■	■	■
douglaska	7691	■	■	■
modřín	7692	■	■	■
teak	7693	■	■	■

Spotřeba

cca 60 ml/m² na nátěr



Pro hrubá a rýhovaná dřeva počítejte s vyšší spotřebou.


Spotřebované množství je závislé na savosti podkladu.

Přesné množství určíte pomocí zkušebního nátěru.

Max. 2 nátěry, natírat tenkou vrstvou.

Zbytky produktu (hlavně v drážkách) ihned odstraňte, resp. zahladte.

Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Rozměrově stálé a částečně rozměrově stálé stavební prvky
- Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
- např. teak, bangkirai, modřín, douglaska a accoya
- Nevhodné pro dřevo massaranduba a Ipe: pro tyto povrchy doporučujeme TOP Terasový olej (Pflege-Öl)
- Pro informaci k zde neuvedeným, exotickým dřevinám, kontaktujte, prosím, technický servis Remmers
- Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme Udržovací olej na WPC (WPC-Imprägnier-Öl)



Vlastnosti výrobku



- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 %
- Veganský výrobek, bez přísad živočišného původu, na základě nám předložených informací: např. od dodavatelů surovin a použitými výrobními procesy
- Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
- Protiskluzový povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Následné ošetření bez přebroušení
- Dobrý rozliv
- Ochraňuje dřevo před vysušením
- Prodyšná
- Recyklovatelný kovový obal

Údaje o výrobku

Pojivo	Na bázi rostlinných olejů
Hustota (20 °C)	cca. 1,02 g/cm ³
Viskozita	300 mPas
Zápach	Jemný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)
- [Prüfbericht EPH - Rutschhemmend "R11" gemäß DIN 51130:2014](#)

Systémové produkty

- [Odstraňovač nátěrů dřeva \(2640\)](#)
- [Odstraňovač šedi dřeva \(2641\)](#)
- [Grünbelag-Entferner* \(0676\)](#)
- [Ochranný nátěr příčných řezů \(extra\) \(1900\)](#)

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

■ Příprava podkladu

Aby nedocházelo k vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

Plochy které byly ošetřeny pomocí klasických Remmers Terasových olejů (Gartenholz-Ölen- Bangkirai-Öl (2632), Douglasien-Öl (2633), Lärchen-Öl (2634)- modřín, Teak-Öl (2635) a Universal-Öl (2636)), můžete opracovat tímto výrobkem nejdříve po 6 měsících, abyste zabránili značnému prodloužení schnutí (až do 1 týdne). Prosím, tyto varianty výrobků navzájem nemíchejte.

Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čistícího prostředku Odstraňovače šedi dřeva (Holz-Entgrauer).

Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů.

Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, otevřenému čelnímu dřevu, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).



Exteriérové dřevo, které musí být chráněno především proti hnilobě a modráni, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund*.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: minimálně +5 °C až do max +25 °C

Materiál dobře promíchejte.

Natřete.

Pokud je to možné, proveďte u terasových prken první nátěr ze všech stran.

Materiál nanášejte pomocí akrylových štětců nebo plochých štětců ve směru vláken.

Zbytky produktu (hlavně v drážkách) zahladte.

V případě potřeby naneste další vrstvu.

Čelní dřevo chraňte před vniknutím vody pomocí několika nátěrů v odpovídajícím barevném tónu. Alternativně tyto plochy chraňte pomocí Ochranného nátěru příčných řezů (extra) a to po barevném základním nátěru.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín. U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodou rozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

Ve venkovním prostředí je nutné provádět pravidelné ochranné nátěry.

Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

■ Schnutí

Přetíratelný: po cca 4 hodinách

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

■ Ředění

Připraven k využití

Upozornění

Povrchy důkladně zameťte, nepoužívejte vysokotlakové čističe nebo agresivní čisticí prostředky.

Dodržujte "Pokyny k údržbě zahradního nábytku".

U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi. Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

Nářadí / čištění



Akrylový štětec, plochý štětec


Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.



Skladování / trvanlivost

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

[LANG_ECOCOLABEL]

DE/044/052C

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Biocidní přípravek

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Bezpečnostní informace v souladu s nařízením RAL

Skladujte mimo dosah dětí.
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.
Při broušení používejte prachový filtr P2.
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.
Při zasažení očí a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou.
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do zeminy.
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní hodnota EU pro výrobky (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.