



Venti - Lak 3v1

- Venti-Lack 3in1 -

Krycí pigmentový alkydový lak na báze rozpúšťadiel ako základný náter, medzivrstva a konečný náter




Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na palete	672	200	96	22
	Balenie	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03	05	20
	Číslo výrobku				
biela (RAL 9016)	2705	■	■	■	
Špeciálne odtiene*	2709	■	■	■	■

*Minimálny odber 0,75 l

Spotreba cca 50 - 70 ml/m² na jeden náter



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Základný náter, medzivrstva a konečný náter
- Konečný náter bez biocídov na impregnovanom dreve: napr. na záhradný nábytok
- Môžete ho použiť aj ako renovačný náter
- Nie je vhodný pre nátery podlahových plôch (ako terasy, palubovky) atď.

Vlastnosti výrobku



- Vysoký podiel pevných častí (High-Solid) pre vyššiu kryciu schopnosť
- Nelepivý (podľa smernice HO.03)
- Bez arómátov
- Redukuje žlté zafarbenie
- Jednoduché spracovanie



- Dobré krycie schopnosti u hrán
- Odolný voči poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
- Izolačný účinok proti látkam obsiahnutým v dreve.

Informácie o výrobku

Spojivo	Kombinácia alkydu a živice
Hustota (20 °C)	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Zápach	Charakteristický
Stupeň lesku	Hodvábny lesk

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Systémové výrobky

- **HSG – Impregnačný základ na drevo * (2066)**
- **HK krém bezfarebný (2714)**
- **Ochranný náter priečných rezov (extra) (1900)**

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 až 15 %.

Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

■ Príprava podkladu

Nečistoty, masť a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.

Zašednuté a zvetrané drevené povrchy zbrúste až na nosný podklad.

Dodržiujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

Drevo vo vonkajšom prostredí, ktoré má byť chránené pred hnilobou a zamodraním, musí byť ošetrené pomocou výrobku Holzschutz-Grund*. (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!)

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Natierajte alebo nanášajte valčekom.

Po preschnutí aplikujte ďalšie nátery.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu s podkladom a izolačný účinok.

Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.

Na ochranu pred vlhkosťou by mali byť čelné a rezné povrchy ošetrené dvakrát

Ochranným náterom priečných rezov

Alkydovo živicové systémy vytvárajú na plochách, na ktoré nedopadá denné svetlo, napr. vnútorné strany okien a vonkajších dverí, hlavne v drážkach, viacej či menej silne výrazné tmavé zažltnutie.

Brilantné, intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, oranžová, červená atd. môžu z dôvodu



použitých pigmentov, vykazovať prirodzene nižšiu kryciu schopnosť. Preto odporúčame, u týchto farebných odtieňov, použiť eventuálne podobný, lepšie krycí odtieň alebo urobiť ďalší náter v požadovanom farebnom odtieni.

V prípade spracovania v dielni alebo uzatvorených priestoroch zaistíte dobrú cirkuláciu vzduchu a prívod čerstvého vzduchu.

Počas nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a vytvorením rosy na povrchu.

■ Schnutie

Suchý proti prachu: cca 4 hodiny

Suchý na dotyk: cca 6-8 hodín

Pretierateľný: cca 12 hodín

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti vzduchu alebo prekročení max. hrúbky vrstvy sa môže proces schnutia výrazne spomaliť.

Dlhšia doba schnutia môže zlepšiť izolačné vlastnosti.

■ Riedenie

Pripravený k aplikácii

Upozornenie

Výsledný lesk dosiahnete až po cca 2-3 týždňoch po spracovaní. V závislosti od farebného odtieňa môžu vzniknúť mierne odchýlky v stupni lesku.

V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov, a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali docieľiť dlhší interval prípadnej údržby.


Pracovné náradie, čistenie



Štetec alebo valček, mohérový valček, penový valček

Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce. Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.



Obsah VOC podľa
smernice Decopaint
(2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 300 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 300 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	300g/l
max.:	300g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.